

Technisches Merkblatt

Jet-Binder® R

Spezialbindemittel für Grund- und Tiefbau

Werk Mergelstetten

Zusammensetzung:

Jet-Binder® R ist ein Spezialbindemittel, das aus den genormten Ausgangsstoffen Zement nach DIN EN 197-1 und Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 hergestellt ist.

Anwendung:

Jet-Binder® R kann für die Verbesserung oder Verfestigung von Böden und Lockergesteinen eingesetzt werden und ist für die Herstellung von Dichtsohlen, Dichtwänden oder Unterfangungen mit dem Düsenstrahlverfahren geeignet. Jet-Binder® R wird überall dort eingesetzt, wo ein rasches Abbinden, sowie hohe Früh- und Endfestigkeiten erforderlich sind.

Eigenschaften:

Jet-Binder® R wird unter Zugabe von Wasser zu einer homogenen stabilen Suspension mit einem Wasserfeststoffwert von 1,0 verarbeitet. Die Suspension ist sehr gut pump- und fließfähig.

Jet-Binder® R ist chromatarm.

Jet-Binder® R erfüllt die hygienischen Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich gemäß DVGW Arbeitsblatt W 347. Daher kann das Produkt aus grundwasserhygienischer Sicht im Trinkwasserbereich und entsprechenden Schutzzonen eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Jet-Binder® R kann in branchenüblichen Mixchern unter Zugabe von Wasser zu einer pumpfähigen Suspension angemischt werden. Das Mischen im Transportbetonwerk oder mit einer von SCHWENK zur Verfügung gestellten Silomischpumpe oder einem Spezialmischer mit direkter Beschickung vom Silofahrzeug ist möglich. In sog. "Kolloidalmischern" wird Jet-Binder® R optimal aufgeschlossen. Mischer, Mischzeit und Mischintensität ist vom Verarbeiter so zu wählen, dass eine knollenfreie und homogene Suspension angemischt und die angegebenen Kennwerte in diesem Merkblatt erreicht werden können. Wir empfehlen bei den verwendeten Anlagen für das Düsenstrahlverfahren Siebe oder andere technische Einrichtungen zu verwenden, durch die das Bindemittel oder die Suspension zur Hochdruckanlage gefördert wird.

Jet-Binder® R soll unmittelbar nach dem Anmischen, spätestens jedoch innerhalb 1 Stunde bei einer Temperatur der Suspension von 20 °C verarbeitet werden. Die Verarbeitungszeit wird durch die Temperaturbedingungen, die verwendete Mischtechnik, die Mischintensität und die Mischzeit beeinflusst und muss gegebenenfalls auf die jeweiligen Verhältnisse während der Verarbeitung angepasst werden.

Jet-Binder® R kann im Kontraktorverfahren verfüllt werden, da die Jet-Binder®-Suspension hydraulisch, d. h. auch unter Wasser erhärtet.

Dem Jet-Binder® R können je nach Anwendung Zusatzmittel zugegeben werden. Bei Verwendung von Zusatzmitteln ist eine zusätzliche Eignungsprüfung durchzuführen.

Technisches Merkblatt

Jet-Binder® R

Spezialbindemittel für Grund- und Tiefbau

Werk Mergelstetten

Qualitätsüberwachung:

Jet-Binder® R unterliegt bei der Herstellung einer strengen Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung in unserem Werkslaboratorium.

Lieferwerk:

Mergelstetten

Lieferung:

Lose Ware im Silozug

Lagerung:

Jet-Binder® R ist trocken zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schützen.

Lagerfähigkeit:

Jet-Binder® R ist bei sachgerechter trockener Lagerung für mindestens 2 Monate ab Lieferdatum lagerfähig.

Technische Daten:

Schüttdichte: ~1,1 t/m³; Größtkorn: < 0,1 mm (zementfein)

Die Kennwerte für Jet-Binder® R wurden mit einem hochtourigen Mischer (Ultra-Turrax T50 mit R 50 Rührwelle "high speed" mit Dissolverscheibe R1402 bei 3500 U/min. und 5 Min. Mischzeit) unter Laborbedingungen bei 20 °C ± 2 °C und einer rel. Luftfeuchte von ≥ 50 % ermittelt. Für das Anmischen wird ein 5 l Kunststoffmessbecher (ø 180 mm oben, ø 160 mm unten, Höhe 270 mm) verwendet und 2,5 l Suspension angemischt. Die Position des Dissolvers befindet sich seitlich, ca. 1/3 von der Becherwand. Die angegebene Menge für Jet-Binder® und Wasser sowie die Ergiebigkeit wurden rechnerisch ermittelt.

Wasserfeststoffwert		1,0
Menge Jet-Binder® R	t/m ³	0,76
Menge Wasser	l/m ³	760
Ergiebigkeit	l/t	1.320
Suspensionsdichte	kg/l	1,51
Auslaufzeit t _{M,1000} (Marsh-Trichter) ¹⁾²⁾	s	> 29
Absetzmaß ¹⁾³⁾		
24 h	Vol. %	35,0
Druckfestigkeit ⁴⁾		
1 d	MPa	1,5
2 d	MPa	5,0
7 d	MPa	11,0
28 d	MPa	19,0

¹⁾ Anhaltswert, abhängig von Mischzeit, Mischintensität, Mischerart, Temperatur u.a.

²⁾ Auslaufzeit von 1000 ml Suspension aus dem Marsh-Trichter nach DIN 4127; Marsh-Trichter mit 4,76 mm Auslauf. Längere Auslaufzeiten sind möglich, sofern Fließ- und Pumpverhalten nicht beeinträchtigt sind.

³⁾ Absetzmaß ist die Differenz zwischen dem Suspensionsspiegel und der 1000 ml Messmarke nach Versuchsende; Standzylinder (1000 ml, hohe Form, DIN EN ISO 4788, DIN 12681).

⁴⁾ Prismen 40x40x160 mm; Probekörperlagerung bei 20 ± 2 °C in abgedeckten Styroporformen.

Technisches Merkblatt

Jet-Binder® R

Spezialbindemittel für Grund- und Tiefbau

Werk Mergelstetten

Hinweis:

Alle angegebenen Werte in diesem technischen Merkblatt sind durch Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Sie geben einen Anhaltswert für die grundsätzliche Eignung und sind durch den Verarbeiter auf ihre Aussagekraft für die konkreten Baustellen- und Einsatzbedingungen zu prüfen.

Prüfzeugnisse:

Auf Anfrage

Technische Beratung:

Ulm Telefon: +49 731 9341-120 | Telefax: +49 731 9341-396
Bernburg Telefon: +49 3471 358-500 | Telefax: +49 3471 358-516
Karlstadt Telefon: +49 9353 797-451 | Telefax: +49 9353 797-499
E-Mail info.vertrieb@schwenk.de

Stand: August 2024

SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG
Hindenburgring 15 | 89077 Ulm
Telefon: +49 731 9341-0 | Telefax: +49 731 9341-396
E-Mail: info@schwenk.de | www.schwenk.de

Die Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie geben einen Anhaltswert für die grundsätzliche Eignung und sind durch Prüfungen und Versuche vom Verarbeiter auf den konkreten Anwendungsfall abzustimmen. Dafür sind die entsprechend gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien sowie die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblatts verlieren frühere technische Merkblätter ihre Gültigkeit. Änderungen im Rahmenprodukt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Es gelten für alle Geschäftsbeziehungen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils aktuellen Version.